

EN 197-1 – CEM I 52.5N

AALBORG WHITE® dán fehércement

Az AALBORG WHITE fehércement egy gyorsan megkeményedő portland cement, magas korai (2 napos) és végső (28 napos) szilárdsággal. Jellemzője a kimagaslóan fehér szín, a rendkívül alacsony alkáli-só tartalom, és a magas szulfát ellenálló képesség.

Alkalmazás	A fehércement hidraulikus kötőanyagként felhasználható általános építőipari célokra, fehér színű betonok, száraz keverékek, habarcsok, térkövek, járdalapok, burkolatok, műkövek gyártásához, esetenként vakolatok, glettek, fugázó anyagok és ragasztók gyártásánál bázis, vagy adalékanyagként, valamint fugázási munkákhoz, hézagok tömítésére, javításra. Színes betonok készítésénél a fehércement adja a bázisszint, és ehhez keverjük hozzá a színező festéket. Fehér betonok gyártásánál világos, fehér adalékanyagokat választunk, pl. világos, tiszta zúzalékot, fehér gránitot, vagy márványőrleményt. Az AALBORG WHITE cementet fehér, vagy színes szárazkeverékként gyakran használják homlokzatok színezésére. Az AALBORG WHITE jól felhasználható panelek, erkélyek, külső és belső épületdíszek, szobrok, teraszok, medencék készítésénél. Kevésbé kihangsúlyozott tulajdonsága, hogy a közlekedésbiztonság területén is széles körben alkalmazzák. Például szegélykövek, útjelzők, korlátok, sorompók, feljárók, rézsűk és elválasztó elemek esetében. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártó, illetve a forgalmazó segítségét.
Felhasználás	A fehércementet csapvízzel, állandó keverés mellett, a cement fokozatos hozzá adagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A felhasználási területtől függően más-más adalékok, például zúzott kő, homok, plasztifikátorok, kötőgyorsítók és késleltetők adagolhatók hozzá. A bekevert fehércement kb. 60 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot már tovább felhasználni nem szabad! A szerszámokat a használat után ajánlatos bő vízzel lemosni.
Műszaki adatok	Felhasználható: Bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig. Gyártás ideje: Leolvasható a zsák oldalán. Tárolás: Fedett, száraz helyen. ÉME száma: A-1110-2000 VTSZ száma: 252321
Kiszerezés	50 kg-os papírzsákokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva 25 kg-os papírzsákokban, 60 zsák/raklap, zsugorfóliázva 5 kg-os fóliatasakokban, 200 tasak/raklap, zsugorfóliázva 2 kg-os fóliatasakokban, 500 tasak/raklap, zsugorfóliázva ömlesztett formában, ca. 25-28 to/siló
Gyártó	Aalborg Portland, DK-9100 Aalborg, Rordalsvej 44. (Dánia)
Forgalmazó	SZÉRIA-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.