

## ALPHA 30 alfa-gipsz

Tulajdonságok	Az Alpha 30 alfa-gipsz egy speciális eljárással készült természetes alapú alfa-félhidrát gipsz.	
Alkalmazás	Az Alpha 30 alfa-gipsz gipsztartalmú építőanyagok bázisanyaga.	
Műszaki adatok	Keverési arány (kg/l):	2,6-2,7
	Víz-gipsz érték:	0,385-0,370
	Kötés kezdete (perc):	2-6
	Kötés vége (perc):	8-18
	Félhidrát (%):	> 90
	Fehérségi fok (%):	> 70
	Rosta értékek (%):	
	R 32 µm	25-35
	R 63 µm	3-10
	R 90 µm	0,5-5
	R125 µm	0,1-0,5
	R200 µm	0-0,2
	D <sub>50</sub> Cilas	20-27
	Hajlítószilárdság (7d – N/mm <sup>2</sup> ):	> 8
	Brinell keménység (7d – N/mm <sup>2</sup> ):	> 80
	Nyomószilárdság (7d – N/mm <sup>2</sup> ):	> 40
Kiszerezés	30 kg-os papírzsákban, 35 zsák/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig	
Gyártó	Süðharzer Gipswerk GmbH., Németország	
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	