

ALPHA 50 alfa-gipsz

Tulajdonságok	Az Alpha 50 alfa-gipsz egy speciális eljárással készült természetes alapú alfa-félhidrát gipsz.	
Alkalmazás	Az Alpha 50 alfa-gipsz gipsztartalmú építőanyagok bázisanyaga.	
Műszaki adatok	Keverési arány (kg/l):	2,75-2,85
	Víz-gipsz érték:	0,364-0,351
	Kötés kezdete (perc):	3-8
	Kötés vége (perc):	10-24
	Félhidrát (%):	> 90
	Fehérségi fok (%):	> 70
	Rosta értékek (%):	
	R 32 µm	40-50
	R 63 µm	5-15
	R 90 µm	1-5
	R125 µm	0,1-1,0
	R200 µm	0,0-0,2
	Hajlítószilárdság (7d – N/mm ²):	> 10
	Brinell keménység (7d – N/mm ²):	> 100
	Nyomószilárdság (7d – N/mm ²):	> 45
Kiszerezés	30 kg-os papírzsákban, 35 zsák/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig	
Gyártó	Südharzer Gipswerk GmbH., Németország	
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	