

gipsz-mész

## GÉPI VAKOLAT

Gyárilag készre kevert, gipszből, mészhidrátból és osztályozott homokból álló gépi vakolat, kiegészítve a felhasználás tulajdonságait javító adalékokkal.

Alkalmazás	Alapvakolatként, valamint simító és glettelő vakolatként alkalmazható minden beltéri helyiségben. Kivéve az ipari célú vizes helyiségeket. Alapvakolatként felhasználva csempeburkolat és fedővakolat (vékonyvakolat) hordására képes. Simító vakolatként felhasználva festhető és tapétázható. Idegen anyagot ne keverjünk hozzá.	
Felhasználás	Minden használatos vakológéppel teríthető. <u>Felhasználása alapvakolatként:</u> Felhordás után egyenletesen elhúzni, majd a száradás megkezdésekor még egyszer erőteljesen áthúzni. <u>Felhasználása simító, glettelő vakolatként:</u> A már lehúzott vakolatot enyhén nedves szivacsleppal puhán benedvesítjük, majd átgletteljük, vagy átfilceljük.	
Aljzatok követelménye	Minden falazott szerkezetre, betonra és vakolathordó aljzatra felhasználható. Labilis aljzatoknál vasalat beépítése és minimum 10 mm rétegvastagságú vakolat felhordása szükséges. A megmunkálandó felület tiszta és száraz legyen, a laza pergő részeket, port, szennyeződést, filmképző elválasztó rétegeket távolítsuk el. Beton felületeknél, és erősen nedvszívó aljzatoknál alapozó használata szükséges. Új építésű beton felületek maradvány-nedvessége 3 % alatt legyen.	
Biztonsági intézkedések	A szárazhabarcs vizes oldata lúgos kémhatást fejt ki. Védjük a bőrrel, szemmel való érintkezést. A bőrrel való érintkezés után a bőrfelületet alaposan öblítsük le vízzel, szembe jutás esetén keressünk fel egy orvost.	
Műszaki adatok	Gyártás ideje: Habarcs osztály: Nyomószilárdság: Általános rétegvastagság: Anyagszükséglet: Vízszükséglet:	leolvasható a zsák oldalán P IVc, DIN 18550 > 2,0 N/mm <sup>2</sup> 10 mm kb. 10 kg/m <sup>2</sup> /1 cm kb. 13 l egy 30 kg-os zsákhoz
Kiszerezés	30 kg-os papírzsákokban, 35 zsák/raklap, zsugorfóliázva Ömlesztett formában, silóban	
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákokban a gyártástól számított kb. 6 hónapig.	
Gyártó Forgalmazó	Südhazer Gipswerk GmbH., Németország Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.