

## LAFARGE-ROMCIM modellgipsz G5/B3 minőségben (román)

Gyárilag készre kevert, jó minőségű, természetes modellgipsz általános építőipari felhasználásra.

**Alkalmazás** Felhasználható hidraulikus kötőanyagként általános építőipari célokra, vakolási munkákhoz, lyukak, kisebb vakolathibák kitöltésére, javítására, festés alá glettelésre, gipszszobrászatra, modellezésre, díszítő építőipari célokra. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártót, illetve a forgalmazó segítségét.

**Felhasználás** A modellgipszet csapvízzel, állandó keverés mellett, a gipsz fokozatos hozzáadagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A vízzel bekevert modellgipsz az anyag sűrűségétől függően kb. 15 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot már tovább felhasználni nem szabad! A szerszámokat a használat után ajánlatos bő vízzel lemosni. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.

**Műszaki adatok**

Gyártás ideje:	leolvasható a zsák oldalán
Bedolgozási idő:	kb. 10 perc
ÉME száma:	A-919/2001
VTSZ száma:	252010

**Kiszerezés** 40 kg-os töbrétegű papírzsákokban, 24 zsák/raklap,  
5 kg-os fóliatasakokban, 200 tasak/raklap, zsugorfóliázva  
2 kg-os fóliatasakokban, 500 tasak/raklap, zsugorfóliázva

**Tárolás** Fedett, száraz helyen, bontatlan papírzsákokban kb. 3 hónapig,  
fóliatasakokban kb. 6 hónapig tárolható

**Gyártó** Lafarge-Romcim, Aghires, Románia

**Forgalmazó** Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758  
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333