

SPEZIAL 40 W öntőforma gipsz

Alkalmazás	Formák gyártásához, épületszobrászathoz, kerámiaipari célokra, építőipari felhasználásra.	
Tulajdonságok	Nagy értékű alfa félhidrátból gyártott, kiváló minőségű nyersanyag. Örlésfinomságának és kimagasló keménységének köszönhetően a gipsz jól felhasználható építőanyagok bázisanyagaként is.	
Felhasználás	A gipszet lassan szórjuk bele a vízbe, rövid ideig hagyjuk beszívódni, majd keverőszárral csomómentes masszává keverjük össze. A keverési folyamat hossza 1 percnél rövidebb soha ne legyen.	
Műszaki adatok	Keverési arány (kg/l):	2,4-2,6
	Kötés kezdete (perc):	8-14
	Kötés vége (perc):	21-37
	Rosta értékek (%):	
	40 µm	21,0-26,0
	63 µm	2,5-5,0
	200 µm	0-0,1
	Hajlítószilárdság (N/mm ²):	> 8,0
	Brinell keménység (N/mm ²):	> 85,0
	Nyomószilárdság (N/mm ²):	> 35,0
Kiszerezés	40 kg-os papírsákokban, 24 zsák/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Bontatlan zsákban kb. 6 hónapig	
Gyártó	Südharzer Gipswerk GmbH., Németország	
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	