

kiválóan tapadó

SZÉRIA-VAKOLAT vakológipsz, 6-40 mm vastagságig

Gyárilag készre kevert, egyrétegű, gipsz alapú szárazhabarcs belsőtéri felhasználásra.

Alkalmazás	Kiválóan alkalmazható beltéri falak, mennyezetek teljes felületének vakolására. Különösen jól felhasználható a beton felületeken. Alapvakolatként felhasználva csempeburkolat és fedővakolat hordására képes, simító vakolatként használva felülete festhető és tapétázható. Alkalmos kiegyenlítő munkáknál a felületi egyenetlenségek megszüntetésére, repedések kitöltésére, ferde síkú falak esetén a kiegyenlítő vakolásra. Különösen igényes felületek képzésére javasoljuk a vakolatnak egyszeri átglettelését 'SZÉRIA-GLETT' glettelőgipszsel.	
Aljzatok követelménye	Minden falazott szerkezetre, betonra és vakolathordó aljzatra felhasználható. Labilis aljzatoknál vasalat beépítése és minimum 10 mm rétegvastagságú vakolat felhordása szükséges. A megmunkálandó felület tiszta és száraz legyen, a laza, pergő részeket, port, szennyeződést távolítsuk el. Használat előtt az előkészített felületet enyhén nedvesítsük be. Erősen nedvszívó aljzatoknál alapozó használata szükséges. Új építésű beton felületek maradvány-nedvessége 2,5 % alatt legyen.	
Felhasználás	A kívánt felhasználásnak megfelelően keverőszárral homogén, csomómentes péppé keverjük. 1 kg vakolathoz kb. 0,70 l víz szükséges. A.) <u>Felhasználása alapvakolatként:</u> Felhordás után egyenletesen elhúzzuk, majd a száradás megkezdésekor erőteljesen áthúzzuk a habarcsot. B.) <u>Felhasználása simító, glettelő vakolatként:</u> A már lehúzott vakolatot enyhén nedves szivacs-lappal puhán átdörzsöljük és lesimítjuk. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.	
Műszaki adatok	Gyártás ideje: Vízszükséglet: Rétegvastagság: Anyagszükséglet: Bedolgozhatósági idő: ÉME: száma: VTSZ száma:	leolvasható a zsák oldalán 1 kg vakológipszhez 0,70 l víz. 6-40 mm. Kb. 8 kg/m ² /10 mm. 110-120 perc. A-354/2002. 25202010
Kiszerezés	25 kg-os papírzsákokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva 5 kg-os papírtasakokban, 160 tasak/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákokban a gyártástól számított kb. 9 hónapig.	
Gyártó Forgalmazó	Südharzer Gipswerk GmbH., Németország Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.