

univerzális

ALJZAT- ÉS VAKOLATERŐSÍTŐ alapozó koncentrátum (kül- és beltéri)

Alkalmazás Az univerzális aljzat- és vakolaterősítő alapozó egy koncentrátum, amely a felhasználási területének megfelelően vízzel hígítható 1:2, 1:3 vagy 1:4 arányban. A felhasználásra kész keverék kiválóan alkalmazható téglá, beton, gázbeton, glett, vakolat és egyéb ásványi aljzatok porózus és porló részeinek megkötésére. Jól felhasználható erősen nedvszívó aljzatok esetében a nedvszívó képesség csökkentésére, valamint alkalmazható beltérben védőbevonatként is. Ideális anyag aljzatkiegyenlítés előtt padlórendszerek kezelésére.

Aljzatok Kezelendő felület legyen tiszta, száraz, szennyeződésektől, zsaluolajtól, zsírtól, málló részekről és repedésektől mentes. A régi tapétát tapétaleoldóval el kell távolítani, a repedéseket és lyukakat réskitöltő anyaggal ki kell egyenlíteni.

Felhasználás Az aljzat- és vakolaterősítő alapozót a kezelendő felület természetének megfelelően 1:2, 1:3 vagy 1:4 arányában vízzel felhígítjuk, és jól elkeverjük, pl.:

Kezelendő felület	Keverési arány	Anyagszükséglet
Pórusos beton, gázbeton	1 : 2	~300 ml/m ²
Gipszes vakolat, glett, mészhomoktégla	1 : 3	~200 ml/m ²
Beton (öntött)	1 : 4	~100 ml/m ²
Beton	1 : 3	~150 ml/m ²
Gipszkarton lap	1 : 3	~150 ml/m ²
Enyhén nedvszívó aljzatok	1 : 4	~150 ml/m ²
Erősen nedvszívó, nyílt pórusú aljzatok	1 : 2	~250 ml/m ²
Esztrich	1 : 2	~150 ml/m ²
Mész-, cementvakolat	1 : 3	~150 ml/m ²

A felhasználásra kész keveréket egyenletesen elosztva puha ecsettel, kefével hordjuk fel a felületre. Az összefolyásokat, pocsolyaképződést kerülni kell. A teljes száradás után a felület festhető, tapétázható, glettelhető vagy ragasztható, valamint aljzatkiegyenlítő hordható fel rá. Hígítás nélküli állapotban ásványi aljzatok és diszperziós festékek védőbevonataként is felhasználható beltérben. Ne használjuk + 5 °C alatti aljzat- és levegőhőmérséklet esetén! Használat után a munkaeszközöket azonnal tisztítsuk meg vízzel.

Műszaki adatok Töltőanyag: styrol-acrylat-diszperzió
Sűrűség: ca. 1,0 g/cm³
Tárolhatóság: hűvös, fagymentes helyen
Gyártás ideje: leolvasható a csomagoláson
Felhasználható: a gyártástól számítva 2 évig

Kiszerezés 1 literes flakon, 12 db/doboz, 40 doboz/raklap
5 literes kanna, 96 db/raklap
10 literes kanna, 54 db/raklap

Gyártó PUFAS Werk KG, D-34334 Hann.Münden, Németország

Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333